ARRICCIO

MALTA AEREA PER INTONACO E STUCCATURA DI MURATURE FACCIA VISTA

Malta composta da grassello di calce calcico (idrossido di calcio >98%) Sabbia di cava (granulometria 0/3mm) e terre naturali

UTILIZZO

Malta preconfezionata allo stato umido composta da grassello di calce stagionato 1 anno e sabbia di cava (fino a 3 mm) adatta per la formazione di intonaci monostrati colorati e stuccatura di murature faccia vista. Spessore consigliato 1,2 cm (si possono ottenere spessori maggiori se applicata a strati successivi)

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Confezioni: sacco da kg 25

Stato: Umido - Colorato (vedi guida colori nella sezione arriccio Intoflor)

Durata: Garanzia caratteristiche prestazionali, 6 mesi al riparo dall'umidità

Resa per confezione: mq 1,5 circa per cm di spessore

Consumi: kg 17/mq per cm 1 di spessore

Conforme norma UNI-EN 998:1:2004

ADATTO PER:

Laterizio in genere
Muratura mista pietra e mattoni

NON ADATTO PER:

Fondi in gesso
Fondi verniciati

APPLICAZIONE:

Scarnire bene i giunti e pulire accuratamente la muratura

Bagnare il muro la sera prima dell'applicazione

Stendere un primo strato di riempimento dei soli giunti ed attendere la "maturazione" (presa)

Stendere un secondo strato e trattare a piacimento (fratazzo di legno, metallico, feltro ecc),

prima dell'applicazione del secondo strato la muratura va di nuovo ben bagnata la sera precedente.

Per ogni strato non superare 1 cm di spessore

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI:

Si consiglia l'applicazione con clima compreso fra 1 e 30 gradi (all'esterno proteggere il prodotto dalla pioggia battente fino a che

lo stesso non abbia fatto presa). In caso di utilizzo di "fasce" o "guide" per l'appiombatura del muro, utilizzare lo stesso materiale.

Non sovrapporre prodotti lavabili, a base di resine sintetiche cementizi o a base gesso, in quanto andrebbero ad eliminare e neutralizzare tutti i vantaggi di un intonaco di calce aerea, dando luogo nel tempo a sicuri effetti spiacevoli sia sotto il profilo tecnico che estetico.

Non usare malte cementizie per richiudere le tracce per l'impiantistica; usare eventualmente malte bastarde o la stessa malta usata per gli intonaci, in quanto potrebbero verificarsi, per il diverso assorbimento, colorazioni differenti.

Si consiglia l'approvvigionamento in un'unica soluzione.

INTOFLOR

L'INTONACO COL FIORE

RECUPERO, RESTAURO E
NUOVE COSTRUZIONI

- Ottima permeabilità al vapore
- Perfetta rispondenza e compatibilità con le caratteristiche delle antiche murature;
- Buona coibenza termica
- Ottima resistenza al gelo e ai fattori inquinanti
manca di sali minerali nocivi
- Buona "reversibilità" (come imposto dalla carta del restauro)