

INTOFLOR
L'INTONACO COL FIORE
RECUPERO, RESTAURO E
NUOVE COSTRUZIONI

- Non una calce qualsiasi
solo grassello di calce purissimo
esente da carbonato di Magnesio
- Una stagionatura di almeno un anno
- La certezza della cottura della pietra con forni a metano che assicura
l'assenza di composti di zolfo
- Una grande resistenza agli agenti atmosferici

TIPO B LINEA MARMI

TIPO C LINEA TERRAE

MALTA AEREA PER FINITURA

TIPO B Finitura composta da grassello di calce calcico stagionato per 1 anno e polvere di marmo bianca o colorata granulometria 0,6 mm

TIPO C Finitura composta da grassello di calce calcico stagionato 1 anno con aggiunta di polvere di marmo bianca e terre naturali per la colorazione con granulometria 0,6 mm

UTILIZZO

Finitura o velo bianca o colorata (vedi guida colori Intoflor sezione tipo B o tipo C) da applicare su intonaco preferibilmente a calce, per interni ed esterni, questa finitura può essere trattata a "civile" o, meglio, finita con il feltro, oppure lisciata con fratazzino metallico secondo le indicazioni della D.L.

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Confezioni: Tipo B sacco o secchio da kg 25; Tipo C sacco o secchio da kg 25

Stato: Umido, colori secondo Guida colori Intoflor nella sezione Tipo B e Tipo C

Durata: 6 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità

Consumi: 4/5 kg al mq per spessori di 2/3 mm circa

ADATTO PER:
Intonaci a calce

NON ADATTO PER:
Fondi verniciati o trattati con prodotti lavabili, intonaci a base gesso

APPLICAZIONE:

Bagnare il muro la sera prima dell'applicazione fino a rifiuto, stendere il prodotto facendo attenzione a non superare lo spessore di mm 3 e trattare in superficie con fratazzino metallico o feltro secondo le indicazioni della D.L.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI:

Si consiglia l'applicazione con clima compreso tra 1 e 30 gradi (proteggere il prodotto dalla pioggia battente fino a che lo stesso non abbia fatto presa). Non sovrapporre prodotti lavabili, a base di resine sintetiche, cementi o a base gesso, in quanto andrebbero ad eliminare tutti i vantaggi di un intonaco di calce aerea, dando luogo a spiacevoli effetti sia sotto il profilo estetico che tecnico. Non usare malte cementizie per richiudere le tracce dell'impiantistica, usare eventualmente malte

bastarde o la stessa malta utilizzata per gli intonaci, in quanto potrebbero verificarsi, per il diverso assorbimento, macchie superficiali. Dato che trattasi di prodotti naturali si consiglia l'approvvigionamento in un'unica soluzione in quanto si possono verificare variazioni di tonalità fra differenti partite.

Trattandosi di materiale colorato in pasta, si possono notare le giunzioni (riprese) tra una giornata di lavoro e l'altra, le stesse giunzioni possono essere parzialmente mascherate ripassando sulle stesse con il feltro e lisciate di nuovo con il fratazzino, comunque le giunzioni sono caratteristiche degli intonaci tradizionali e non rappresentano quindi un difetto.

Si consiglia l'approvvigionamento in un'unica soluzione.